

KLEJ ADHES KL 3000 HARDFLEX



OPIS

Adhes KL 3000 Hardflex jest to jednoskładnikowy, gotowy do użycia, klej hybrydowy do parkietu nie zawierający rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody.

Klej jest przeznaczony do przyklejania różnego typu wykończeniowych materiałów podłogowych. Szczególnie zalecany jest do posadzek klepkowych, parkietu deskowego, parkietów gotowych z drewna bukowego, klonowego i gatunków egzotycznych. Szczególnie przydatny do klejenia drewna wrażliwego na wilgoć. Materiały te można przyklejać do większości stosowanych w budownictwie podłoży zarówno chłonnych jak i niechłonnych.

Klej charakteryzuje się łatwą aplikacją i wysoką siłą wiązania. Klej utwardza się na skutek reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym jak i w klejonych materiałach. Spoina po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczna, dzięki czemu kompensuje efekty pęcznienia i kurczenia się drewna.

ZASTOSOWANIE

- klejenie desek litych (do maks. 18 cm szerokości) i dyli drewnianych,
- klejenie parkietów z drewna egzotycznego,
- klejenie bruku drewnianego,
- klejenie parkietu tradycyjnego 22 mm,
- klejenie wielowarstwowego parkietu gotowego,
- klejenie wielowarstwowych desek parkietowych o maks. wymiarach 2200 x 200 mm,
- klejenie parkietu wrażliwego na wilgoć.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w ramach naszych technicznych specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy.

DANE TECHNICZNE

Baza	silanizowany polimer
Konsystencja	pasta
Gęstość [g/ cm³]	1,68± 0,05
Zalecany sposób nanoszenia	Szpachelka B3 lub B11
Czas pracy [min]	do 60 min (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża)
Zużycie [g/m²]	900-1500 g/m ² (w zależności od właściwości podłoża i użytej pacy)
Końcowa wytrzymałość [dni]	po 7 dniach
Szlifowanie	po pełnym utwardzeniu kleju i po zaaklimatyzowaniu drewna

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być jednolite, równe, suche, niepyłące, bez rys oraz pęknięć, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Należy usunąć wszystkie substancje zmniejszające przyczepność, podłogę odpylić i dokładnie odkurzyć. Przed rozpoczęciem prac parkieciarskich należy koniecznie sprawdzić czy spełnione są obowiązujące normy w zakresie jakości i wilgotności podłoża (podłoża cementowe max 2,0% wg CM, anhydrytowe 0,5% CM) oraz wilgotności klejonego drewna (7-11%). Podłoże przed klejeniem należy zagruntować odpowiednim gruntem, zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą używane, w celu uzyskania temperatury pokojowej. W przypadku podłogi z systemem grzewczym należy bezpośrednio przed montażem parkietu odpowiednio przeprowadzić wygrzewanie podłoża. Następnie wyłączyć ogrzewanie podłogowe i wychłodzić podłoże do momentu gdy warstwa wierzchnia osiągnie temperaturę 15-18°C, a względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Ogrzewanie włączyć dopiero po całkowitym związaniu kleju stopniowo podnosząc temperaturę.

Aplikacja:

Po otwarciu opakowania z klejem ściągnąć folię ochronną i ewentualnie usieciowany klej na krawędzi. Klej nanosić równomiernie na całą powierzchnię podłoża przy pomocy pacy zębatej B3 lub B11 na taką powierzchnię na której będzie mógł być przyklejony parkiet w czasie do 60 minut. Klepkę parkietową należy położyć, lekko przesunąć w płaszczyźnie poziomej i silnie docisnąć do podłoża. Podczas klejenia zwracać uwagę, aby cała powierzchnia klejonego parkietu była zwilżona klejem. Zachować dylatacje brzegowe. Po zakończeniu klejenia powierzchnie niewykorzystanego kleju w opakowaniu należy przykryć szczelnie folią aluminiową w celu ograniczenia dostępu wilgoci. Optymalne warunki klejenia to temperatura 15-25°C (60-80°F), wilgotność względna poniżej 65% wilgotność drewna 7-11%. Cyklinowanie i lakierowanie zaleca się wykonywać najwcześniej po 7 dniach, gdy klej całkowicie zwiąże.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w ramach naszych technicznych specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy.

Czyszczenie:

Przed związaniem suchą ściereczką, benzyną ekstrakcyjną lub octanem etylu, po związaniu mechanicznie. Plamy z parkietu usunąć natychmiast czystą ściereczką.

Uwagi:

Podany w karcie czas pracy odnosi się do temperatury 20°C (68°F) i wilgotności względnej 50%, odmienne warunki mogą spowodować zmianę tego czasu. Stosować się do instrukcji producenta parkietu. Ze względu na występowania różnego rodzaju i gatunku parkietu, podawanego różnym obróbką zaleca się wykonanie próby klejenia w celu sprawdzenia przydatności kleju do danego rodzaju parkietu. Unikać kontaktu kleju z wodą.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pomiędzy 5°C do 25°C, w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem! Okres przydatności, odpowiednio przechowywanego produktu wynosi minimum 12 miesięcy.

PRODUKT DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w ramach naszych technicznych specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy.